



# Martelite

## Σφυρήλατο χρώμα

### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σφυρήλατο αλκυδικό χρώμα διαλύτη, ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση μεταλλικών κυρίως επιφανειών. Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση, γρήγορο στέγνωμα και υψηλή αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δουλεύεται μαλακά, δεν τρέχει και μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας πάνω στο μέταλλο, χωρίς να χρειάζεται αστάρι, δίνοντας την υφή του σφυρήλατου στην εφαρμοζόμενη επιφάνεια.

### ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, χωρίς σκόνη, λάδια ή σκουριές και καλά γυαλοχαρταρισμένες.

### ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται σε 13 αποχρώσεις χρωματολογίου.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σε δοχεία των 750 ml και 2,5 L.

### ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Στην αφή σε 30 - 60 λεπτά, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

### ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Επαναβάφεται μετά από 16 - 20 ώρες, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

### ΑΠΟΔΟΣΗ

8 - 10 m<sup>2</sup> / L για κάθε επίστρωση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

### ΑΡΑΙΩΣΗ

Για βαφή με ρολό ή πινέλο αραιώνουμε 5% με Διαλυτικό Πινέλου T-300 της Vitex. Για βαφή με πιστόλι αραιώνουμε 5% με Διαλυτικό Πιστολιού T-350 της Vitex.

### ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Ρολά, πινέλα, λεκέδες στο πάτωμα καθαρίζονται με Διαλυτικό Πινέλου T-300 της Vitex και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό. Τα πιστόλια καθαρίζονται με Διαλυτικό Πιστολιού T-350 της Vitex.

### ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία **A/θ** "Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού", Τύπος **Δ**): **600** g/l (2007), **500** g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **530** g/l ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).



# Martelite

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### ΙΞΩΔΕΣ

65 ± 5 K.U. (STORMER, 25°C).

### ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

0,98 ± 0,05 kg / L.

### ΣΤΕΡΕΑ (% κ.β.)

52 ± 0,5 (ΕΛΟΤ 1028).

### ΕΠΑΝΑΒΑΨΙΜΟΤΗΤΑ

Άριστη (ΕΛΟΤ 788).

### ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ (ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ 18 hr)

Δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής κατά τη σύγκριση μεταξύ του εμβαπτισμένου τμήματος του δοκιμίου και αυτού που δεν έχει εμβαπτισθεί (ΕΛΟΤ EN ISO 2812-02).

### ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άριστη (ΕΛΟΤ EN ISO 2810).

### ΠΡΟΣΦΥΣΗ

Άριστη. Δεν παρουσιάζει καμία αποκόλληση μετά τη χάραξη σε μεταλλική επιφάνεια (ΕΛΟΤ EN ISO 2409).

### ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

Χρόνος απόσβεσης αιωρήσεων εκκρεμούς: >65 sec, μετά από μία εβδομάδα ξήρανσης (ΕΛΟΤ EN ISO 1522).

### ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

Ικανοποιητική (ΕΛΟΤ EN ISO 1519).

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1 χρόνος σε κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης (ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 38°C).

### ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εύφλεκτο. Ερεθίζει το δέρμα. Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις ή εκνεφώματα. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

Περιέχει ξυλόλιο.

Περιέχει μεθυλοαιθυλοκετοξίμη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Xn



Επιβλαβές

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αναδεύουμε καλά πριν τη χρήση. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C, μεγαλύτερες από 35°C και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%.



ΓΙΑΝΝΙΔΗ  
ΑΦΟΙ Α.Ε.  
YANNIDIS  
BROS S.A.

Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος  
Τ: 210 4835 000  
www.vitex.gr

Ασπρόπυργος 193 00  
F: 210 4835 007  
sales@yannidis.com